



1 PREPARE 2 TREAT 3 MAINTAIN

ANTIQUE OAK LYE

SODA-TINTURA DI QUERCIA ANTICA



wood

Solo per legno di quercia

Non contiene pigmenti. Reagisce con il tannino del legno. Più tannino c'è, più scuro è il colore.



appearance

Alta efficienza

Dà un tono scuro alla superficie del legno che assomiglia alla quercia affumicata. Mantiene visibile la venatura. A base d'acqua.



application

Facile da applicare

Facile e veloce da applicare con un WOCA Applicator, un pennello di nylon o un rullo.



treatment

Per il pretrattamento

Non può essere usato da solo perché dà solo colore al legno e non protezione. Richiede un ulteriore trattamento con olio o sapone.



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Antique Oak Lye produce un aspetto affumicato dall'ammoniaca sul legno di quercia. Questo prodotto è facile da usare ma corrosivo e deve essere maneggiato con cautela durante l'applicazione. Poiché il prodotto reagisce con l'acido tannico della quercia, il colore dopo l'applicazione può variare a seconda della concentrazione di tannino ...

...nel legno. Tuttavia, crea un colore molto unico e un aspetto vintage. Il colore finale si ottiene dopo 1-2 mesi.

AREA DI APPLICAZIONE

Utilizzato per la primerizzazione del legno di quercia. Crea un aspetto affumicato da munizioni.

Informazioni sul prodotto

Resa: 8-10 m²/L

Confezione: 2,5 L





DESCRIZIONE DEL LAVORO


Preparazione

Il legno grezzo deve essere pulito, asciutto e finemente levigato (grana 100-120) prima di applicare la soda.

Vedere la scheda di sicurezza per ulteriori informazioni.

Nota

A seconda della quantità di umidità e di tannino nella quercia, il colore può variare. L'alburno non assume un colore scuro.




APPLICATION



CLEANING



SANDING



OIL OR SOAP

TRATTAMENTO

- 1 Agitare bene il contenitore e versare la soda in un secchio di plastica.
- 2 Applicare uno strato uniforme di liscivia con l'applicatore WOCA, una spazzola di nylon o un rullo nel senso della lunghezza lungo le venature. Applicare almeno 1 L di soda per 10 m² di legno. Lasciare asciugare il legno per circa 2-4 ore a 20°C.2
- 3 Pulire con WOCA Intensive Wood Cleaner e lasciare asciugare per circa 8-12 ore a 20°C.3
- 4 Eliminare le fibre in piedi con un tampone di lucidatura medio, ad es. verde o bor-deaux. Rimuovere la polvere di levigatura con un aspirapolvere.
- 5 Rifinire la superficie del legno con un olio o un sapone WOCA.